

Ficha Técnica:

Automastic 545

Para trabalhos de reparação e vedação, no ramo automóvel

Descrição geral e aplicações típicas:

Automastic 545 é um selante plástico de 1-componente, à base de borracha e óleos vegetais.

Automastic 545 é usado na vedação e reparação na carroçaria automóvel, etc.

Automastic 545 é fácil de trabalhar, formando uma capa protetora em 1 dia, a qual poderá ser pintada.

Membro de  Danish Association of Sealant Applicators & Manufacturers.



Automastic 545 é um selante plástico is a 1-componente, à base de borracha e óleos vegetais.

Automastic 545 é usado na reparação e vedação na carroçaria automóvel, etc.

Propriedades químicas e físicas:**Selante elástico:**

<i>Tipo:</i>	<i>Base óleo, selante plástico, de 1-componente.</i>
<i>Contem fungicida:</i>	<i>Não</i>
<i>Consistência:</i>	<i>Pasta, tixotrópico</i>
<i>Gravidade Específica:</i>	<i>Aprox. 1,4 kg/litro.</i>
<i>Validade:</i>	<i>Mínimo 2 anos se guardado na embalagem original fechada, e armazenado em local fresco e seco.</i>
<i>Embalagem:</i>	

Ref.	Cor	Tamanho
AF310BIL16	Preto	300 ml cartucho

Selante reticulado:

<i>Pintável:</i>	<i>Sim</i>
<i>Movimento máximo de Alongamento:</i>	<i>+/- 10 %</i>
<i>Resistência:</i>	<i>Temperatura: Aprox. -40 °C to +100 °C</i>



Instruções de uso:

Preparação: *Todas as superfícies devem estar limpas, secas, livres de gordura, poeira e partículas soltas. Automastic 545 pode ser usado sem primário na maioria das superfícies.*

Na prática, podem ocorrer variações nos diferentes materiais, portanto, é sempre recomendável realizar testes de selagem suficientes antes de iniciar a aplicação - em particular, aplicações maiores.

Recomendamos o uso de fita de cobertura (por exemplo, fita de papel), que deve ser removida imediatamente após a aplicação do selante.

Temperatura de aplicação: *Pode ser aplicado em temperaturas de +5 °C a +40 °C.*

Aplicação: *A ponta do cartucho deverá ser cortada com uma faca ou lamina afiada, o bico deverá ser cortado em corte inclinado, e com um diâmetro um pouco menor que a largura da junta. O selante é aplicado por meio de pistola manual ou pneumática.*

O selante após aplicado deverá ser alisado com uma espátula de junta, mergulhada em diluição de água e sabão, imediatamente após a sua aplicação.

Cura/secagem: *Automastic 545 forma uma pele protetora em aprox. 1 dia a 20 °C, e permanecerá macio e plástico. O tempo de cura/secagem diminui em temperaturas mais baixas.*

Tratamento: *Após a formação de película, Automastic 545 pode ser pintado com a maioria dos tipos de tinta. Devido aos muitos produtos diferentes no mercado, recomendamos a realização de testes prévios.*

Limpeza: *As ferramentas podem ser limpas - e o selante removido com a ajuda, álcool ou ISO/ACE. O selante curado/seco só pode ser removido mecanicamente. As mãos devem ser lavadas com água e sabão.*

Saúde e segurança:

Símbolos de perigo: *Nenhum*

Para obter mais informações sobre segurança, consulte a Folha de Dados de Segurança.

As informações e dados contidos neste ficha técnica são baseados em extensos testes de laboratório e nossas experiências práticas, e têm como objetivo ajudar o utilizador a encontrar métodos de trabalho ideais. Como as condições do utilizador estão além do nosso controle, não oferecemos nenhuma garantia quanto aos resultados, alcançados pelo produto. As informações contidas nesta ficha técnica são valores típicos, com o objetivo de servir de orientação. Elas não devem ser consideradas como especificações do produto.

Fabricante: DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DENMARK – INFO@DANALIM.DK

Importado por: A. J. Silva Bento, Lda. - Rua Leite de Vasconcelos Nº 4 - B 1170-200 Lisboa - Portugal
Telefone: +351 218110380 - Fax: +351 218134269 - email: geral@ajsilvabento.com